



## Treppen- & Parkettlack

Veepõhine viimistluslakk rulli ja pintsliga pealekandmiseks




Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	672	200
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	01	03
	<b>Artikli number</b>		
poolläikiv värvitu	2390	■	■
siidmatt värvitu	2391	■	■

### Kulu

Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> ühe tööetapi kohta



### Kasutusala



- Puidule sisetingimustes
- Mööblile ja siseustele
- Põrandalaudadele, parketile ja treppidele.
- Korkpõrandad
- Seina- ja laekatetele

### Omadused



- Vesibaasil
- Head töötlemisomadused
- Hea voolavusega.
- Kulumis- ja kriipimiskindel
- Vastupidav kemikaalidele: DIN 68861, 1C
- Hea püsivus paljude kaubanduses saadaolevate kätekreemide suhtes

### Toote andmed



Sideaine	Akrülaatdispersioon/PU-dispersioon
Tihedus	Ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Viskoossus (20 °C)	600 - 800 mPa-s
Lõhn	Mahe
Läikeaste	Poolläikiv, siidmatt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

#### Sertifikaat

➤ **DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"**

#### Võimalikud süsteemitooted

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **Öl-Farbe <sup>[eco]</sup> (7650)**
- **Öl-Dauerschutz-Lasur <sup>[eco]</sup> (7670)**
- **Wischpflege für lackierte Böden (2410)**

#### Töö ettevalmistamine

##### ■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuva, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Puidu niiskus: 8–12%

Puidulihvimine liivapaberiga P 150-180.

##### ■ Ettevalmistamine

Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.

Vanad kihid põhjalikult lihvida.

Rasvane ja vaigune puit puhastada Verdünnung & Pinselreinerigeriga.

#### Töötlemine



##### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C

Materjal korralikult läbi segada.

Pintsli või rulliga.

Kergevahelihv svammiga või P 240-320 ga.

Vältige läbilihvimist.

Pärast kuivamist kanda peale teine kiht.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

#### Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Tugeval koormamisel tuleks peale kanda vähemalt 3 kihti.

Ärge valage otse aluspinnale, sest vastasel juhul võivad tekkida plekid.

Ärge katke rohkem kui 2 kihti päevas.

##### ■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 1 tunni pärast

Puutekuiv: ca. 2 tunni pärast

Ületöödeldav: ca. 4 tunni pärast

Täielikult koormatav 7 päeva pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Töötlemise ajal ja kuivamisel tagada hea ventilatsioon.

Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.



■ **Lahjendamine**  
Kasutusvalmis

**Juhised**

Põrandadatel ja treppidelt tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks kasutage regulaarselt harja või moppi.  
Vajadusel pühkige niiske riidelapiga kord nädalas, lisades lakitud põrandate puhastusvahendit vette.

**Töövahendid/puhastamine**


Akrüülharjastega pintsel, mikrokiust värvirull, mohäärull, vahtplastist rull



Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.  
Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

**Ladustamine/säilivusaeg**

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



**Ohutus/Regulatsioonid**

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

**Jäätmekäitlusjuhised**

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

**VOC-sisaldus  
(2004/42(EG))**

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.